

DIE GÄNGIGSTEN STRAHLMITTEL

	CO₂-Pellets	Bicarbonat	Glassand	Sand
Härte (Einheit Mohs)	2	2,5–3,0	5–7	7,5–8
Grösse (Einheit Mikron: 0,001 mm)	Durchmesser: 1700 oder 3000	300–500	40–3000, gängig 200	30–1000
Kornform	länglich	kristallin	splittrig	kubisch
Spezifisches Gewicht in g/cm³	1,56	1,0	2,45	4,1